



OLEO BAÑOS & COCINAS AMERICAN COLORS

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- ✓ Producto a base de resinas alquídicas con acabado mate.
- ✓ Con extra protección para evitar la formación de hongos y algas en zonas húmedas.

USOS TÍPICOS

- ✓ Para el pintado de substratos de metal, madera y cemento (previa aplicación de imprimante para Muros CPP).

DATOS FÍSICOS

Acabado	Mate
Color	Blanco, Blanco Humo, Marfil
Componentes	Uno
Sólidos en volumen	45% ± 3%, según color
Número de capas	Dos o tres manos
Rendimiento teórico	65 m ² / gl. por mano a 1 mil seco

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Diluyente	Aguarrás Mineral, Thinner Standard CPP
-----------	---

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies de concreto nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80. Aplicar dos manos de "Imprimante para Muros CPP" dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar OLEO MATE AMERICAN COLORS.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Retirar con espátula la pintura mal adherida. Limpiar la superficie, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre.

Superficies metálicas

- ✓ Eliminar restos de grasa, combustible mediante lavado con agua, jabón industrial y solvente. Luego eliminar el óxido mediante lijado.

Superficie de madera

- ✓ La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado, de tenerlos, lijar con lija # 180. Además eliminar el polvo y residuos de lijado.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola convencional.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto	: 1 – 2 horas a 21°C
Al tacto duro	: 6 – 8 horas a 21°C
Repintado mínimo	: 12 horas a 21°C

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use 25% cuando se aplique con pistola convencional y 12.5% cuando se haga a brocha y rodillo.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 12 horas de secado, aplique la otra mano.
7. La superficie pintada puede manipularse a las 12 horas.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ *En concreto*
Imprimante para Muros CPP.
- ✓ *En Acero:*
Anticorrosivo Standard CPP, Base Zincromato 55BZ
- ✓ *En madera:*
Oleo Mate Sintético diluido.

ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.15 ± 0.3 Kg., según color

Se garantiza buena estabilidad hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.

Última revisión: 29/09/2011