

**RUST-OLEUM AUTOMOTIVE ENGINE ENAMEL**

CÓDIGO DE ARTÍCULO	248932 Negro brillante, 248936 Negro semibrillante, 248938 Negro semimate, 248941, Naranja Chevy, 248944 Transparente, 248945 Azul Ford, 248947 Rojo anaranjado Chevy, 248948 Rojo Ford, 248949 Aluminio, 248951 Verde, 248953 Aluminio fundido, 248954 Blanco Universal, 248955 Hierro fundido, 248956 Rojo Chrysler, 248946 Azul Ford viejo, 248957 Naranja Chrysler Hemi, 248958, Gris Ford, 248959 Azul oscuro Ford, 248960 Amarillo Daytona, 248961 Azul General Motors, 248962 Rojo Universal
DESCRIPCIÓN	Esmalte protector para superficies que alcanzan temperaturas de hasta 260 °C.
USOS	Para usar en motores y superficies de automóviles que pueden alcanzar temperaturas intermitentes de 260 °C.
ASPECTO	Disponible en varios colores en acabados Brillante, Semi-brillante, Transparente y Mate.
PRESENTACIÓN	Los colores aluminio fundido y hierro fundido en latas de aerosol de 325 ml. Los demás colores en latas de aerosol de 355 ml., con sistema de pulverización que permite pintar en cualquier ángulo, incluso con el envase invertido. Válvula confortable que previene el cansancio de los dedos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: (Lea las instrucciones del envase para conocer más detalles)

Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie la superficie con agua y jabón, enjuague y deje secar. El uso del imprimante para motores Rust-Oleum® Engine Primer aportará mayor adhesión y poder cubritivo, y se recomienda especialmente para los metales sin acabado.

MEZCLA: Agite el envase durante 1 minuto hasta oír el sonido de la bolilla mezcladora. Agite con frecuencia durante el uso.

APLICACIÓN: Utilice el producto al aire libre o en un lugar bien ventilado, como por ejemplo un garaje abierto. Úselo cuando la temperatura sea de entre 10 °C y 32 °C, y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar que se seque correctamente. Evite utilizar el producto en condiciones de viento o polvo excesivos. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la neblina de pulverización. Sostenga la lata a entre 25 cm y 40 cm de la superficie y realice movimientos firmes de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada movimiento. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia.

PROPIEDADES FÍSICAS (Valores calculados; pueden diferir ligeramente del material fabricado real)

TIPO DE RESINA	Alquídica modificada
TIPO DE SOLVENTE:	Cetona/aromático
Compuestos Orgánicos Volátiles	No disponible
PESO POR GALÓN	No disponible
PESO POR LITRO	No disponible
SÓLIDOS POR PESO	13,7 – 27,4 %
SÓLIDOS POR VOLUMEN	No disponible
ESPOSOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO POR CAPA	1,0 mil (25 µm)
PELÍCULA HÚMEDA PARA ALCANZAR EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA	3,0 mil (75 µm)
CUBRIMIENTO PRÁCTICO CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO	Entre 0,93 y 1,39 m2
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Ver arriba
TIEMPOS DE SECADO A 21° - 27 °C Y 50 % HR	15 minutos para perder la pegajosidad
VIDA ÚTIL	5 años
SEGURIDAD (Para obtener información adicional, consulte la Hoja de Seguridad del Material)	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	69 °C
SIN PLOMO	

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.