RUST-OLEUM AUTOMOTIVE HIGH PERFORMANCE WHEEL

CÓDIGO DE ARTÍCULO	248927 Acero, 248928 Negro mate, 248929 Transparente, 248930 Grafito
DESCRIPCIÓN	Esmalte protector para realzar el aspecto y el color de las ruedas y tapa ruedas.
USOS	Para usar en tapa ruedas de plástico y ruedas hechas de aluminio o acero.
ASPECTO	Disponible en Acero, Negro mate, Grafito y Transparente.
PRESENTACIÓN	Disponible en aerosol de 325 mililitros. Sistema de pulverización en cualquier ángulo que permite cubrir lugares de difícil acceso, incluso con el envase invertido. También tiene una válvula confortable que previene el cansancio de los dedos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: (Lea las instrucciones del envase para conocer más detalles)
Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie la superficie con agua y jabón, enjuague y deje secar. Limpie la superficie con un trapo con limpiador de cera y alquitrán y deje secar. Nota: se recomienda limpiar la superficie antes y después de cepillar o lijar. El uso de un imprimante para automóviles de Rust-Oleum® aportará mayor adhesión y poder cubritivo, y se recomienda especialmente para los metales sin acabado. Para obtener resultados óptimos, retire las ruedas o los tapacubos del vehículo antes de aplicar.

MEZCLA: Agite el envase durante 1 minuto hasta oir el sonido de la bolilla mezcladora. Agite con frecuencia durante el uso.

APLICACIÓN: Utilice el producto al aire libre o en un lugar bien ventilado, como por ejemplo un garaje abierto. Úselo cuando la temperatura sea de entre 10 °C y 32 °C, y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar que se seque correctamente. No lo aplique sobre superficies que, al calentarse, superen 93 °C ni sobre metales galvanizados. Evite utilizar el producto en condiciones de viento o polvo excesivos. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la neblina de pulverización. Sostenga la lata a entre 25 cm y 40 cm de la superficie realice movimientos firmes de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada movimiento. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización. Aplique una capa ligera seguida de una capa húmeda. Para que el acabado quede aún más brillante, aplique High Performance Wheel Trasparente sobre las ruedas recubiertas con High Performance Wheel Negro Mate, Grafito o Acero.

PROPIEDADES FÍSICAS (Valores calculados; pueden diferir ligeramente del material fabricado real)

TIPO DE RESINA	Acrílico
TIPO DE SOLVENTE:	Cetona/aromático
Compuestos Orgánicos Volátiles	No disponible
PESO POR GALÓN	No disponible
PESO POR LITRO	No disponible
SÓLIDOS POR PESO	14,0 – 16,3 %
SÓLIDOS POR VOLUMEN	No disponible

ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO POR CAPA 0,8 - 1,0 mil (20 - 25 µm)
PELÍCULA HÚMEDA PARA ALCANZAR EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA 3 mil (75 µm)
CUBRIMIENTO PRÁCTICO CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO Entre 0,74 y 0,93 m2

CONDICIONES DE APLICACIÓN	Ver arriba

TIEMPOS DE SECADO A 21° - 27 °C Y 50 % HR 15 minutos para perder la pegajosidad

TRÁNSITO PEDESTRE LIGERO	No disponible
TRÁNSITO PEDESTRE NORMAL	No disponible
VIDA ÚTIL	5 años

SEGURIDAD (Para obtener información adicional, consulte la Hoja de Seguridad del Material)

PUNTO DE INFLAMACIÓN	-104 °C

SIN PLOMO

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.