

**RUST-OLEUM AUTOMOTIVE SANDABLE PRIMER**

CÓDIGO DE ARTÍCULO	249418 Negro, 249415 Gris, 249419 Rojo, 252472 Gris claro
DESCRIPCIÓN	Imprimador que se puede lijar hasta dejarlo suave una vez aplicado a la superficie.
USOS	Ideal para adherir capas superiores a superficies de carrocerías de automóviles.
ASPECTO	Disponible en Negro, Gris y Rojo.
PRESENTACIÓN	Disponible en aerosol de 355 mililitros. Sistema de pulverización que permite pintar en cualquier ángulo, incluso con el envase invertido. Válvula confortable que previene el cansancio de los dedos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: (Lea las instrucciones del envase para conocer más detalles)

Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie la superficie con agua y jabón, enjuague y deje secar. Nota: se recomienda limpiar antes y después de cepillar o lijar.

MEZCLA: Agite el envase durante 1 minuto hasta oír el sonido de la bolilla mezcladora. Agite con frecuencia durante el uso.

APLICACIÓN: Utilice el producto al aire libre o en un lugar bien ventilado, como por ejemplo un garaje abierto. Úselo cuando la temperatura sea de entre 10 °C y 32 °C, y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar que se seque correctamente. No lo aplique sobre superficies que, al calentarse, superen los 93 °C ni sobre metales galvanizados. Evite utilizar el producto en condiciones de viento o polvo excesivos. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la neblina de pulverización. Sostenga la lata a entre 30 cm y 40 cm de la superficie y realice movimientos firmes de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada movimiento. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. Cuando se seca, a la superficie se la puede volver a recubrir inmediatamente, aplicarle una capa superior o lijarla al agua. Para obtener resultados óptimos, deje secar entre 2 y 4 horas antes de lijar en seco.

PROPIEDADES FÍSICAS (Valores calculados; pueden diferir ligeramente del material fabricado real)

TIPO DE RESINA	Alquídica
TIPO DE SOLVENTE	Cetona/aromático
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)	No disponible
PESO POR GALÓN	No disponible
PESO POR LITRO	No disponible
SÓLIDOS POR PESO	27,9 – 29,4 %
SÓLIDOS POR VOLUMEN	No disponible
ESPOSOR DE PELÍCULA SECA	1,0 mil (25 µm)
RECOMENDADO POR CAPA PELÍCULA SECA PARA OBTENER EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA	3 mil (75 µm) (aproximado)
CUBRIMIENTO PRÁCTICO CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO	Entre 0,93 y 1,39 m ² .
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Ver arriba
TIEMPOS DE SECADO 21°-27 °C y 50 % HR	20 minutos para perder la pegajosidad
VIDA ÚTIL	5 años

SEGURIDAD (Para obtener información adicional, consulte la Hoja de Seguridad del Material)

PUNTO DE INFLAMACIÓN	-104 °C
SIN PLOMO	

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.