

**RUST-OLEUM AUTOMOTIVE TRIM & BUMPER PAINT**

<b>CÓDIGO DE ARTÍCULO</b>	251574 Negro mate
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Renueva y restaura los acabados negro mate de los equipos del fabricante original que se encuentran en la mayoría de los vehículos.
<b>USOS</b>	Para terminaciones de metal, molduras, cubiertas de espejos retrovisores, parachoques y bandas protectoras.
<b>ASPECTO</b>	Cuando seca, forma un acabado negro mate duradero en los equipos del fabricante original.
<b>PRESENTACIÓN</b>	Disponible en lata de aerosol de 340 gramos.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** (Lea las instrucciones del envase para conocer más detalles) Quite la suciedad, la cera y la grasa de la superficie con el limpiador de cera y alquitrán Rust-Oleum Wax & Tar Remover. Lave la superficie con agua y jabón suave, y luego séquela con un paño limpio.

**MEZCLA:** Agite el envase durante 1 minuto hasta oír el sonido de la bolilla mezcladora. Agite con frecuencia durante el uso.

**APLICACIÓN:** Utilice el producto al aire libre o en un lugar bien ventilado, como por ejemplo un garaje abierto. Sostenga la lata a entre 25 cm y 30 cm de la superficie y realice movimientos firmes de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada movimiento. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización. Para que el aspecto sea óptimo, aplique varias capas ligeras a intervalos de entre 2 y 3 minutos. No inserte ningún objeto en el agujero de la válvula de la lata. Deseche en forma apropiada el envase vacío en la basura o un recipiente para reciclaje. No lo queme ni lo arroje en un compactador de basura.

**PROPIEDADES FÍSICAS** (Valores calculados; pueden diferir ligeramente del material fabricado real)

TIPO DE RESINA	Alquídica
TIPO DE SOLVENTE	Alifático/aromático
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) < 65 % por peso	
SÓLIDOS POR PESO	18,16 %
SÓLIDOS POR VOLUMEN	10,35 %
ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO POR CAPA	1 - 2 mil (25 - 50 µm)
CUBRIMIENTO PRÁCTICO CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO	Entre 1,11 y 1,39 m <sup>2</sup>
CONDICIONES DE APLICACIÓN	ver arriba
TIEMPOS DE SECADO A 21°C y 27°C y 50 % Humedad relativa	
PÉRDIDA DE LA PEGAJOSIDAD PARA LA MANIPULACIÓN	20 - 30 minutos 1 hora
RESISTENCIA AL CALOR SECO	93 °C
VIDA ÚTIL	5 años

**SEGURIDAD** (Para obtener información adicional, consulte la Hoja de Seguridad del Material)

PUNTO DE INFLAMACIÓN	-18 °C
SIN PLOMO	
CONTIENE	Acetona y Tolueno

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.