

---

## FLUORESCENTE EN AEROSOL

### DESCRIPCIÓN

Los intensos colores de neón para uso interior y exterior otorgan una alta visibilidad a muchas superficies. Ideal para usar en manualidades, codificado de colores, marcadores y mucho más.

### APARIENCIA

Terminación mate. Disponible en 5 colores: verde 272130, amarillo 272133, naranja 272131, rojo-naranja 272128 y rosa 272132.

### PRESENTACIÓN

Aerosol de 312 gramos.

### IMPRIMANTE RECOMENDADO

Se recomienda utilizar un imprimante blanco como primera capa, para que el acabado fluorescente resalte más.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lavar la superficie con detergente u otro limpiador adecuado con el fin de eliminar toda la suciedad, grasa u otros elementos contaminantes. Enjuagar con agua limpia y dejar que seque bien. Raspar y cepillar con un cepillo de acero o limpiar con una herramienta eléctrica para eliminar revestimientos deteriorados, desprendidos y oxidado. Raspar los revestimientos previamente pintados o pulir las superficies para una mejor adhesión. Para ver si es compatible, testear con el revestimiento existente.

### APLICACIÓN

Usar en un área bien ventilada. La pulverización del producto puede producir una neblina que se desplazará. Proteger los alrededores, ropa y piel. Agitar el envase por un minuto después de que la bola mezcladora comience a sonar. Hágalo a menudo durante el uso. Mantener el envase en posición vertical a 30-40 cm de la superficie y pulverice una y otra vez, sobreponiendo suavemente cada pasada. Mantener el envase en la misma posición de la superficie y en movimiento mientras se pinta.

### LIMPIEZA

Cuando haya terminado, limpiar la válvula del aerosol, girando en envase al revés y presionando el botón pulverizador por 5 segundos. Si la válvula se atasca, girar y sacar el filtro, enjuagarlo en un diluyente como aguarrás. Nunca clavar un alfiler u otro objeto en la boquilla. Una vez que esté vacío desechar en el contenedor de desechos ideal para este tipo de productos. No quemar ni dejar en un basurero común del hogar.

**PROPIEDADES FÍSICAS** (Se muestran los valores calculados y pueden variar un poco del real material manipulado)

Tipo de resina	Laca acrílica modificada	
Tipo de pigmento	Varía con el color	
Reactividad Incremental Máxima	1,4 máx.	
Peso de Llenado	312 gramos	
Solventes	Acetona, Tolueno, Xileno, Hexano	
Espesor de Película Seca (DFT) siglas en inglés) recomendado por capa	1,0 - 2,0 mm. (25 - 50 µm)	
Cobertura Efectiva con DFT Recomendado (supone 15% de pérdida de material)	0,9 a 1,10 m2 por envase	
Tiempos de Secado a 21 °C y 50% de Humedad Relativa	Para perder adherencia	10 minutos
	Para manipulación	30 minutos
	Capas Adicionales	En cualquier momento
Resistencia al Calor Seco	93 °C	
Vida Útil	5 años	
Punto de Inflamación	-18 °C	
Información de Seguridad	Para obtener información adicional, consulte la Ficha de Seguridad.	

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.