
IMPRIMANTE PARA PLÁSTICO EN AEROSOL

DESCRIPCIÓN

Para preparar superficies plásticas para que sean revestidas con cualquier color o terminación Rust Oleum. Para usos sobre polipropileno, polietileno, resina, PVC, fibra de vidrio y plásticos de vinilo duro tal como sillas, mesas y macetas.

APARIENCIA

Capa blanca y fina, disponible en color blanco: 272127.

PRESENTACIÓN

Aerosol de 340 gramos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para superficies de plástico nuevas, limpiar bien con un paño con diluyente para obtener una mejor adhesión. Para superficies antiguas o erosionadas, remover el material suelto con un cepillo seco, limpiar con jabón y agua, enjuagar y dejar secar. Si hay moho, lavar con solución de agua y cloro, enjuagar y dejar secar.

APLICACIÓN

Usar en un área bien ventilada. La pulverización del producto puede producir una neblina que se desplazará. Proteger los alrededores, ropa y piel. Agitar el envase por un minuto después de que la bola mezcladora comience a sonar. Hágalo a menudo durante el uso. Mantener el envase en posición vertical a 30-40 cm de la superficie y pulverice una y otra vez, sobreponiendo suavemente cada pasada. Mantener el envase en la misma posición de la superficie y en movimiento mientras se pinta.

LIMPIEZA

Cuando haya terminado, limpiar la válvula del aerosol, girando en envase al revés y presionando el botón pulverizador por 5 segundos. Si la válvula se atasca, girar y sacar el filtro, enjuagarlo en un diluyente como aguarrás. Nunca clavar un alfiler u otro objeto en la boquilla. Una vez que esté vacío desechar en el contenedor de desechos ideal para este tipo de productos. No quemar ni dejar en un basurero común del hogar.

PROPIEDADES FÍSICAS (Se muestran los valores calculados y pueden variar un poco del real material manipulado)

Tipo de resina		Alquídico modificado
Tipo de pigmento		Varía con el color
Reactividad Incremental Máxima		1,4 máx.
Peso de Llenado		340 gramos
Solventes		Acetona e Hidrocarburos Aromáticos
Espesor de Película Seca (DFT) siglas en inglés) recomendado por capa		1,0 - 2,0 mm. (25 - 50 μm)
Cobertura Efectiva con DFT Recomendado (supone 15% de pérdida de material)		0,9 a 1,50 m2 por envase
Tiempos de Secado a 21 °C y 50% de Humedad Relativa	Para perder adherencia	30 minutos
	Para manipulación	1 a 2 horas
	Capas Adicionales	Después de 1 hora
Resistencia al Calor Seco		93 °C
Vida Útil		5 años
Punto de Inflamación		-144 °C
Información de Seguridad		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de Seguridad.

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.