

# STYLO ● PIETRA

PERU

## FICHA TECNICA

### DESCRIPCION:

Es una piedra reconstituida lograda a través de un concreto con una alta dosificación de cemento, arena lavada, piedra, fibras de polipropileno, aditivos y diversos pigmentos de la más alta calidad. **Los modelos han sido clonados de una cuidadosa selección de piedras naturales por lo que la presencia de vetas, poros, variaciones de color, texturas y tonos son características propias del material. Luego de instalado el piso, se recomienda el uso de un sellador que impermeabilice la baldosa.**

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NOMBRE	FORMATO	Mts2/Pza.	Peso/Pza.
Laja Fina	40 x 40	0,16	5.44 Kg

UNIDAD COMERCIAL: m2

ESPESOR BALDOSAS: ~1.80 cm2

PESO APROX. POR m2: ~40Kg.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Compresión (Probeta cilíndrica):

Absorción (UNE127020):

Abrasión (UNE127020):

300 Kg/cm2

< 3.0 %

<0.3mm

### COLORES DISPONIBLES:

Carbón, Gris Claro, Gris Oscuro, Ceniza, Arena, Verde, Habano, Terracota, Ocre, Pardo, Colonial, Spacatto, Chocolate, Ocre.

### APLICACIONES:

El producto es una excelente opción para: piso con uso en exteriores, piscinas, jardines, plazas peatonales, corredores internos, andenes, rampas de acceso vehicular, fachada de muros, paredes decorativas, fachadas de casas y edificios, interiores de casa, locales comerciales y estacionamientos.

### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

- Al descargar el material en obra hacerlo **siempre de forma vertical**.
- Se recomienda instalar el producto en la última etapa de la obra a fin de evitar daños producto de las actividades propias de una construcción.
- No dejar el producto a la intemperie sin cubrirlo.
- El proceso se inicia con el contra piso **bien nivelado, humedecido y limpio**.
- Repartir el material en seco de acuerdo a la trama seleccionada para ubicar los cortes en lugares poco visibles.

# STYLO • PIETRA

## PERU

- Retirar las baldosas. Limpiar con cepillo de plástico duro la cara posterior de las mismas y luego humedecerla con esponja.
- Instalar baldosa por baldosa sobre una capa de un mínimo de 4 mm de pegamento estándar (seguir las instrucciones de uso del pegamento). En caso de exteriores se recomienda el uso de pegamentos para exterior.
- El nivel del piso terminado es de aproximadamente 22 mm (Laja Lisa aproximadamente 19 mm)
- Aplicar la baldosa con ambas manos limpias ejerciendo presión con sentido perpendicular a las líneas del raspín.
- Limpiar las piezas luego de secado el pegamento o mortero con esponja seca en una sola dirección. En caso de aplicar en varios colores de tabletas limpiar con diferentes esponjas cada color.
- Para fraguar limpiar las juntas y humedecerlas. Aplicar el fraguado a punto de crema para que penetre en la junta. Aplicar la fragua por segmentos pequeños y limpiar excesos en la superficie con abundante agua. Dejar que seque la fragua a punto de masilla antes de aplicar sellador.
- Cuando el material esté seco, limpiar y aplicar un sellador para concreto en base a Agua. Siga las instrucciones del fabricante. Antes de aplicar el sellador asegurarse de que el área esté totalmente limpia, libre de polvo y grasas.
- Dejar juntas de dilatación cada dos a tres metros cuadrados, dependiendo del área. En exteriores, se recomienda además utilizar separadores de 3 líneas. No es recomendable instalar a tope, sobretodo en áreas exteriores.
- Para instalaciones en paredes de gran altura o fachadas de edificio se recomienda el uso de juntas de dilatación, Instalar las baldosas con separadores de por lo menos 3 líneas y reforzar con ángulos de fierro.

### MANTENIMIENTO:

- Retirar el polvo acumulado periódicamente con escoba.
- Limpiar con trapo húmedo usando solo agua y detergente. **No utilizar ácidos para limpiar la baldosa esta erosiona la superficie del piso originando daños irreparables.**
- Si está en etapa de pintura y/o laqueado proteger el producto con plástico.
- La aplicación del sellador protege principalmente contra la absorción de líquidos. Una vez aplicado éste, cualquier derrame o mancha se retira con un trapo y/o con agua y detergente. En caso de manchas severas aplicar thinner en toda la pieza y resellarla.
- Dependiendo del tránsito se recomienda: Aplicar cera al agua cada 1 o 2 meses (dependiendo del tránsito) para mantener el brillo superficial o cuando sea necesario, resellar nuevamente usando sellador para concreto en base al agua. Siga las instrucciones del fabricante.
- Para mayor información favor visitar nuestra página web: [www.spazioperu.com](http://www.spazioperu.com)

STYLO PIETRA SAC

T 4698605 - 981543231

[www.spazioperu.com](http://www.spazioperu.com)