

Ficha Técnica

TECHO HUECO 15 RAYADO

Uso

Materias Primas
Mezcla de arcillas.

Ladrillo para techos y entrepisos aligerados

Unidad

Especificación
interna

Requisitos normados:
NTP: 399.613
NTP: 331.040
RNE: 070

CARACTERÍSTICAS

Peso

kg

7.125-7.875

Largo

mm

300.0

2%

294 Mín.

306 Máx.

Ancho

mm

300.0

2%

294 Mín.

306 Máx.

Alto

mm

150.0

3%

145.5 Mín.

154.5 Máx.

MEDIDAS

Absorción de agua

%

<22.0

Máx. 22.0

Área de vacíos

%

71-75

-

Alabeo

mm

<4.0

Máx. 4.0

Densidad

g/cm³

2.00 - 2.05

-

Eflorescencia

-

No presenta

No presenta

Resistencia a la flexo tracción

kg/cm²

>2.0

Mín. 2.0

PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Luz máxima recomendada

m

5.00

Luz ≤ espesor x 25

Rendimiento en una dirección

Und/m²

8.833

-

Rendimiento en dos direcciones

Und/m²

7.11

-

- Proceso productivo con cortadora de barra parada, lo que asegura el formato exacto del material.
- Productos codificados para un control de calidad riguroso y completa trazabilidad.
- Secado Artificial Automatizado, lo que permite abastecimiento continuo sin importar condiciones climáticas.
- Cocción uniforme en horno túnel de proceso continuo.