

Esmalte sintético

VENCENAMEL

VENCENAMEL VENCEDOR

METAL, MADERA, CEMENTO, YESO Y LADRILLO

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Producto formulado a base de resina alquídica y pigmentos de muy buena calidad.
- Presenta un acabado brillante, de película flexible, buen poder cubriente y brinda una mayor protección en ambientes no agresivos (fuera de zonas cercanas al mar).
- Se puede aplicar en interiores y exteriores en ambientes no agresivos (fuera de zonas cercanas al mar), sobre sustratos de fierro, madera y concreto previamente imprimado.

DATOS FÍSICOS

Categoría: Esmalte y anticorrosivos.

Tipo: Esmalte.

Acabado: Brillante.

Color: Según cartilla.

Componentes: Uno

Curado: Evaporación de solventes y oxidación.

Sólidos en volumen: 28% ± 4%

Peso por galón: 3.20 - 3.60 Kg/GL., según color.

VOC (g/l.): 529 - 561 g/Lt., según color.

Número de capas: Dos.

Espesor de película seca: 1.0 - 1.8 mils

Rendimiento teórico: 23 m² / GL. a dos capas.

Diluyente: Thinner Extra Acrílico Vencedor.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pistola convencional, rodillo, brocha.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 1 - 2 horas

Al tacto duro: 16 - 24 horas

Repintado mínimo: 16 - 24 horas



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

• Superficies metálicas

Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante el lavado con agua y detergente bio degradable. Luego eliminar óxidos mediante lijado. Es recomendable aplicar previamente un anticorrosivo alquídico como Anticorrosivo Vencedor u otro similar.

• Superficies con pintura en buen estado o sobre anticorrosivo alquídico

Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante el lavado con agua y detergente. Luego lijar suavemente con lija #100 - 120.

• Superficies con pintura en mal estado

Retirar con espátula la pintura mal adherida. Eliminar el polvo, la humedad y el salitre si existiesen. Limpiar las manchas de grasa y aceite con agua y detergente.

• Superficies de concreto

Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija de agua #80. Aplicar dos manos de Imprimante para Muros Vencedor o CPP, dejar secar 24 horas entre manos y luego aplicar VENCENAMEL.

• Superficies de madera

La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado, de tenerlos, lijar con lija #180. Además, eliminar polvo y residuos de lijado, luego aplicar "Oleo Mate" diluido.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.



CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6004
e-mail: sac@groma.com.pe
www.groma.com.pe



Esmalte sintético

VENCENAMEL

VENCENAMEL VENCEDOR

METAL, MADERA, CEMENTO, YESO Y LADRILLO

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga de la pintura y el disolvente recomendado.
2. La pistola, rodillo o brocha a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agitar hasta homogenización total.
4. Agregar diluyente en la proporción indicada según la herramienta de aplicación: Si se aplica a brocha se recomienda diluir 16 volúmenes de esmalte Vencenamel por 1 volumen de thinner extra acrílico Vencedor. Si se aplica con pistola se recomienda diluir 9 volúmenes de esmalte Vencenamel por 1 volumen de thinner extra acrílico Vencedor.

Nota: El color aluminio viene listo para aplicar, no se recomienda diluir.

5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 16 horas de secado aplique otra capa adicional si se requiere.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Sobre superficies metálicas:
Anticorrosivo Vencedor o similar.

Sobre madera:
Oleomate diluido.

Sobre concreto:
Imprimante para Muros CPP.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 40°C
Temperatura ambiente: 10°C a 40°C
Humedad relativa: Menor a 85%

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Presentación: Latas de 1 galón, ¼ de galón.
Unidad de despacho: Unidad
Garantía: 1 año
Código único de identificación: 4828000001

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea la hoja de seguridad de la pintura y disolvente.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes de seguridad, guantes, respiradores para vapores orgánicos o con alimentación de aire, sobre todo en respiradores limitados como interiores de tanque u otros.
- Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico de QROMA.



ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.



CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe

