

	FICHA TÉCNICA		Código : ASC-FT-01.4		
	ECO STRETCH		Versión : 01		
			Fecha : 01/08/2023		
		Página : 1 de 1		17/01	
Nombre comercial	STRETCH MANUAL CRISTAL 15" X 20u X 0.90Kgs SyM E			Nro.	
				STRMANTR03753E04	
				Color	CRISTAL
Descripción	Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, que se obtiene a través de un proceso de co extrusión simultánea.				
	Fabricado con PE lineal de baja densidad (LLDPE) más 50% de resina recuperada PCR que le brinda una tonalidad grisácea a Stretch film.				
Características	Utilizado en embalaje manual.				
	Los grados de resina utilizados en las diversas capas han sido especialmente seleccionados para dar a esta película, las siguientes características:				
	Uso	Apropiado para embalajes de todo tamaño y forma			
	Físicas	Excelente poder de elasticidad			
		Excelente poder de adherencia			
		Valores	Unidad	Tolerancia	
				Mínimo	Máximo
	Ancho	375	mm	373	- 377
	Peso Neto / Rollo	0.90	kg	0.89	- 0.91
	Longitud de Rollo	130	m	124	- 137
Peso Bruto / Rollo	1.18	kg	1.15	- 1.20	
Propiedades	Descripción	Unidad	Método de Prueba	Tolerancia	
	Espesor	µm	ASC-ME-01	19.00	- 21.00
	Gramaje	g/m²	ASC-ME-01	17.48	- 19.32
	Rendimiento	m²/kg	ASC-ME-07	≥ 54.17	
	Resistencia a la Tensión: DM	N/mm²	ASTM D882 -18 / ASC-ME-37	20.00	- 96.00
				DT	11.00
	Elongación a la Rotura: DM	%	ASTM D882 -18 / ASC-ME-37	220.00	- 885.00
				DT	341.00
	Transmitancia	%	ASTM D1746 - 15 / ASC-ME-04	-	- -
	Resistencia al Cling	g/in	ASTM D5458 - 95 / ASC-ME-44	≥90.00	
	Resistencia al Punzonado	N	ASTM D5748 - 95 / ASC-ME-40	8.00	- 40.00
	Punzonado Desplazamiento Máximo	mm	ASTM D5748 - 95 / ASC-ME-40	37.00	- 150.00
	Resistencia al Impacto	gf	ASTM D1709 -16a e1 / ASC-ME-02	≥40.00	
Condiciones Generales	Embalaje	Rollos en cajas de cartón corrugado y paletizado.			
	Certificado	Certificado de análisis por lote, con todos los ensayos correspondientes.			
	Recomendaciones	El Stretch film debe ser almacenado de forma vertical, bajo techo y en lugares libre de contaminación, no puede estar expuesto a los rayos solares o aparatos que generen calor.			
		El usuario debe determinar la idoneidad del producto para un uso específico y si se adapta a su método de aplicación antes de utilizarlo.			
Especificaciones del tubo de cartón utilizado					
Diámetro Interno del tubo de cartón		:	76.95 mm	+/- 0.75mm	
Longitud del Tubo de Cartón		:	395 mm	+/- 2mm	
Peso de tubo de Cartón		:	0.275 Kg	+/- 5%	

Ing. Mariella Aviles C.
Jefe de Aseguramiento de la Calidad
E-mail : maviles@solpack.com.pe

Ing. Ian Bérnizon H.
Gerente de Operaciones
E-mail : iberninzon@solpack.com.pe