



## **BASE ZINCROMATO 55BZ**

*A base de resinas alquídicas y caucho clorado*

### **DESCRIPCION Y VENTAJAS**

- ✓ Producto anticorrosivo elaborado con pigmentos inhibidores de la corrosión.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Buena textura.
- ✓ Favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado.

### **USOS TÍPICOS**

- ✓ Sobre superficies ferrosas, autopartes, etc.

### **DATOS FÍSICOS**

Acabado	:	Mate
Color	:	Verde oscuro
Componentes	:	Uno
Sólidos en volumen	:	47% ± 3%
Espesor de película	:	0.7 – 1.0 mil (18 – 25 micras)
Rendimiento teórico	:	70 m <sup>2</sup> / gal a 1 mil seco
Diluyente	:	Thinner Standard CPP o Jet Thinner Std SIC

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.*

### **PREPARACION DE SUPERFICIE**

1. Acondicionar el metal con Oxiclean, diluyéndolo con agua en relación 3 a 1, dependiendo del grado de oxidación de la superficie.
2. Realizar una limpieza manual o manual mecánica. Limpiar la superficie con desengrasante Ayrthane Grease Removal, para eliminar grasa, lanilla y demás contaminantes. Si existiesen imperfecciones en la superficie usar Zenacryl Masilla 14SF para rellenar y alisar.
3. Lijar (lijas # 80 a # 220) y eliminar el polvo producido, luego limpiar la grasa y demás contaminantes con desengrasante Ayrthane Grease Removal.
4. Aplicar Zenacryl Base Zincromato 55BZ, el cual debe aplicarse directamente sobre el metal para protegerlo de la corrosión.

### **METODO DE APLICACIÓN**

Pistola

### **TIEMPO SECADO a 25°C (ASTM D1640)**

Al tacto	:	2 – 5 minutos
Al tacto duro	:	15 minutos
Repintado mínimo	:	30 minutos

### **PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN**

1. Diluir con Thinner Standard CPP o Jet Thinner Std SIC en proporción de 1.5 volúmenes de diluyente por 1 volumen de base, homogeneizar y aplicar. La presión de aplicación dependerá del tipo de equipo que utilice.
2. Dejar secar por espacio de 30 minutos y luego aplicar Zenacryl Base Automotriz 22BA.

### **IMPRIMANTES RECOMENDADOS**

- ✓ No requiere

### **ACABADOS RECOMENDADOS**

- ✓ *Línea automotriz:* Zenacryl Laca Acrílica, Esmalte Poliuretano, luego de Zenacryl Base Automotriz 22BA.
- ✓ *Línea industrial:* Esmalte Sintético Pintor, Esmalte Súper Gloss, Oleo Mate Sintético.

### **DATOS DE ALMACENAMIENTO**

Peso por galón : 4.7 – 4.9 Kg.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, máscara y lentes protectores.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.

Si ocurre inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios hacer respiración boca a boca.

Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.

En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto.

Última revisión: 05/11/13